



ROMPOX® EcoFine



Den stærke og fleksibel belægningsfugemasse



ROMPOX® EcoFine er en, 1-komponent belægningsfugemørtel, der hærdet op når den kommer i kontakt med luft og vand. Den leveres vakuumpakket. Den vandgennemtrængelige fuge kan bruges til at fuge næsten alle belægnings, med en fugebredde på 3 mm eller mere. Takket være sine fremragende egenskaber og styrke er ROMPOX® EcoFine velegnet til næsten alle anvendelsesområder.

Egenskaber

- Til fugebredder fra 3 mm og en dybde fra 30 mm
- Til overflader med trafikbelastninger på op til 3,5 T
- Minimal ukrudtsvækst
- 20 N/mm² tryk styrke
- Klor- og saltvandsbestandig
- Modstandsdygtig over for højtryksrensere
- Høj vandgennemtrængelig fuge
- Modstandsdygtig over for frost og salt
- Arbejdstid ved 20°C: ca. 25 minutter
- Påføringsstemperatur: min. 5°C til maks. 30°C



ROMPOX® EcoFine

ANVENDELSE

Bundopbygning/bærelag: Underlaget skal konstrueres i henhold til den forventede trafikbelastning. Forskrifter for opbygning af befæstede overflader skal overholdes. Efterfølgende belastninger må ikke medføre sætninger i overfladen eller løse sten. Må ikke anvendes i „permanent våde områder“ (f.eks. indvendigt i swimmingpools, springvand, damme, afvandingskanaler osv.). Hældning på belægningen skal være mindst 20 ‰.

Forberedelse: Rens fugerne til en dybde på min. 30 mm (ved trafikbelastning; min. 2/3 af stentykkelsen, fugebredde på min. 3 mm). Ved stentykkelser under 30 mm (f.eks. 2 cm tykke keramiske fliser/klinker) skal der lægges en passende fliselim under flisen, som er vandgennemtrængelig. Hele fugen skal fyldes med ROMPOX® EcoFine. Overfladen, der skal fuges, skal altid være fri for alle former for snavs før fugning. Tilstødende overflader, der ikke skal fuges, skal afskærmes.

Før påføring: Vand overfladen intensivt, så den er mættet med vand. Absorberende overflader og højere underlagstemperaturer kræver mere intensiv vanding. Undgå stående vand i den friske fugning.

Påføring: Åbn låget på spanden, fjern vakuumposen, klip den op, og hæld straks belægningsfugemørtlen portionsvis ud på den godt våde overflade. Derefter spredes belægningsfugemørtlen ind i fugerne med en blød vandstråle og gummi-skraber for at sikre, at fugerne er helt fyldte. I modsætning til vores andre produkter, skal ROMPOX® EcoFine løbende tilføres rigeligt vand. Det er ikke nødvendigt med yderligere komprimering. Mørtelrester skylles af overfladen med en fin vandstråle. Undgå at skylle mørtel ud af fugerne.



Afsluttende rengøring: Slutteligt fejes stenoverfladen forsigtigt med en fugtig kost, indtil den er fri for alle mørtelrester. Fej diagonalt i forhold til fugen. Det materiale, der fejes op, kan ikke genbruges. Resterende mørtelrester på stenoverfladen kan stadig fjernes efter 24 timer med en grov gadekost.

Vigtig information: ROMPOX® EcoFine har en karakteristisk, uskadelig lugt af naturlige olier. Lugten forsvinder med tiden, efter at hærdningsfasen er afsluttet. Vi anbefaler derfor, at produktet udelukkende anvendes i godt, ventilerede udendørs områder. I tilfælde af tvivl anbefales det at lave en prøveoverflade. Værktøj kan rengøres med vand umiddelbart efter fugning. Under arbejdet anbefales det at bruge uigennemtrængelige og modstandsdygtige beskyttelseshandsker, tætsluttende sikkerhedsbriller og beskyttende arbejdstøj. Fjern regelmæssigt mos, blade og ukrudt, der holder på vandet, fra fugeoverfladen. Alle fyldstoffer er naturprodukter, og naturlige farvevariationer kan forekomme.

TEKNISK DATA

Komprimerings styrke	20,9 N/mm ²
Bøjningstrækstyrke	9,8 N/mm ²
Vægtfylde, hærdet mørtel	1,64 kg/dm ³
Forarbejdnings tid v. 20°C	25 minutter
Forarbejdnings temperatur	5 - 30°C
Frigivelse	Gangbar efter 24 timer, fuldt lastbærende efter 6 dage.
Vandgennemtrængelighed	1,4 x 10 ⁻³ m/s ca. 8,4 l/min/m ² ved en fugeandel på 10%.
Holdbarhed	12 mdr. skal opbevares fri for frost.

Forbrugstabel i kg/m ² baseret på 3 mm fugebredde og 30 mm dybde.						
Fuge bredde	Stenstørrelse	80 x 40 cm	60 x 60 cm	32 x 24 cm	24 x 16 cm	9 x 11 cm
	3 mm	0,6 kg	0,5 kg	1,0 kg	1,5 kg	2,7 kg
	5 mm	0,9 kg	0,8 kg	1,7 kg	2,4 kg	4,4 kg



GENERELLE NOTER

Begrænsninger, kategorier og bæreevne klassificeringer.

Indikerer bæreevnen for bundopbygningen, i forhold til den tyske standard, foreneligt med RStO 12, ZTV-Wegebau, DIN 18318. Dette kommer fra standarder, vedr. vejopbygning, og belægningsarbejde.

Fyldstoffer

Alle fyldstoffer i dette produkt er naturprodukter og derfor kan der forekomme farvevariationer.

Generelle noter

Informationen i dette produktdatablad, er baseret på erfaringsmæssige værdier og den nuværende tilgængelige viden inden for området. Bemærk dog informationen er på ingen måde, juridisk bindende. Alle tidligere informationer betegnes som ugyldige med udgivelse af dette produktdatablad.

Ret til ændringer forbeholdes.